




# Butterfly-Glasuren Albertas Formen

Alle Butterfly - Glasuren sind kennzeichnungsfrei nach EU-Norm



Albertas Giessformen E-Mail: [ceramhobby@aol.com](mailto:ceramhobby@aol.com)





Am besten  
brennen bei  
1060°C





## Butterfly Exotic Glasuren



## Butterfly Kristall Glasuren





## Verarbeitung:

Der Ton sollte bei mindestens 1040<sup>0</sup> C geschrüht sein. Pulverglasur nach Bedarf verflüssigen zum Austreichen, ausrollen oder Aufstreichen. Flüssigglasuren gut aufrühren, da sich die schweren Bestandteile absetzen, ggfs zerkleinern und durchsieben.

3 Schichten Glasur auftragen, die gerade aufgebrachte Schicht vollständig trocknen lassen, damit sie nicht wieder abgetragen wird (sehr wichtig).

Bei Kristallglasuren erst nach der dritten Schicht die Kristalle auftragen, die entweder ausgesiebt oder vom Dosenboden mit dem Pinsel aufgenommen werden. Die Kristalle haften an der noch nassen Oberfläche gleich nach dem Aufbringen der Glasur am besten.

Nur wenn die Kristalle **auf** der Glasur liegen, können sie ihre volle Farbwirkung entfalten.

So erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis!